

CUARCITA CARIQUA BRONCE

ORIGEN: Brasil

Roca areniscosa multicolor de tonos ocres, con textura natural muy rugosa.



MEDIDAS: Estándar: 60x30cm, 60x40cm. Fondo: mínimos de 15cm.

ASPECTO	Color Principal	Color Secundario	Tono	Distonalidad	Acabado*
	PCBAPC	PCIC	COLOR	ELEVADA	

* Acabados: Natural/natural, serrada, certo, Manual

CARACTERÍSTICAS	Textura	Absorción	Oxidación	Resistencia	Limpieza
	MUY RUGOSA	MEDIA	SI	MODERADA	COMPLEJA

USOS INDICADOS	Pared Interior	Pared exterior	Suelo Interior	Suelo exterior	Jardín	Piscinas	Pavimento rodado	Pavimento peatonal
	SI	SI	NO	NO	SI	SI	NO	NO

ENSAYOS	Densidad aparente (kg/m ³)	2.380kg/m ³
	Absorción de agua a P atm. (%)	3.80±0.45%
	Reacción al fuego	A1
	Resistencia a la flexión (MPa)	En seco/valor medio 13.67±4.14MPa Vme: 5.72MPa
	Resistencia al hielo (MPa)	Resistencia a la flexión después de 48 ciclos: valor medio 10.58±3.36MPa Vme: 4.85MPa
	Resistencia a la abrasión (mm)	23mm.
	Resistencia al deslizamiento (mm)	Valores de SRV (acabado natural): en seco; 74 / en húmedo; 69

BALDOSA NATURAL

CUARCITA **CARIOCA BRONCE**

Imagen a tamaño real.

